

CLEARFOL®

# 650 µm Uv Ht

## 140 cm – 183 cm

Espeor	Calidad	Ancho	Pieza	Peso pieza
Thickness	Quality	Width	Roll	Weight roll
Dicke	Qualität	Breite	Rolle	Stückgewicht

650 µm	Uv Ht	140 cm	30 mts	35 kg
--------	-------	--------	--------	-------

650 µm	Uv Ht	183 cm	30 mts	35 kg
--------	-------	--------	--------	-------



CLEARFOL®

# 650 µm Uv Ht (140 – 183 cm)



Propiedades Characteristics Eigenschaften	Unidad Units Einheiten	Norma Test Method Test Methode	Valor Limit Value Werte
Composición: Composition: Zusammenstung:			<b>PVC Flexible Flexible PVC</b>
Espeor: Thickness: Dicke:	<b>µm</b>		<b>630 microns ± 5%</b>
Densidad: Density: Dichte:	<b>gr/cm3</b>	ASTM D-792	<b>1,27 grs/cm3</b>
Anchos: Width: Breiten:	<b>cm</b>		<b>140 - 183</b>
Peso metro cuadrado: Weight Square meter: Quadratmetergewicht:	<b>gr/m2</b>	ASTM D-792	<b>810 grs ± 5%</b>
Resistencia a la tracción: Tensile strength: Zugfestigkeit:	<b>daN/5 cm</b>	ASTM D-882	<b>MD = 57 TD = 55</b>
Alargamiento en la rotura: Elongation at break: Bruchdehnung:	<b>%</b>	ASTM D-882	<b>MD = 300 TD = 345</b>

Resistencia rayos Uv: Ultraviolet Resistant: Ultraviolet Resistent:		<b>Weather meter machine</b>	<b>Blue Scale = 5 minimum</b>
Contracción longitudinal: Longitudinal Contraction: Schrumpf:	<b>% (60 °C)</b>		<b>- 5 % maximum</b>
Rango de temperatura: Temperature resistance: Temperaturbeständigkeit:	<b>°C</b>		<b>- 20 °C + 50 °C</b>
Comportamiento al fuego Fire behaviur: Brandverhalten:			<b>Autoextinguible Self-extinguishing Selbstverlöschenden</b>
<b>Reach norm</b>			<b>Ok</b>

Esta información está basada en los resultados de experiencias y test , y suministrada como guía.

This information is based on results from experience and tests and given to be used as guideline.

Diese Informationen, basieren auf den Ergebnissen von Tests und Erfahrungen, und ist als Orientierungshilfe gegeben